

## 436-1399 Lustrate PU Clear Topcoat

<b>Codes de produit:</b>	436-1399 High Gloss	<b>Viscosité:</b>	Zahn #2 signature cup 45 sec at 25°C
		<b>Point d'éclair:</b>	24°C (75°F)
		<b>Densité (kg/l):</b>	1.03
		<b>Solides (% en poids):</b>	56%
		<b>Solides (% en volume):</b>	50%
		<b>Stabilité</b>	12
		<b>à l'entreposage (mois):</b>	

### Description du produit:

Lustrate is a two component polyurethane enamel with a tough cross linked film. The coating is very resistant to scratching and household chemicals when cured, and can provide exceptional gloss and clarity.

### Utilisations:

Lustrate is used whenever premium performance characteristics are required for interior wood finishing.

### Données environnementales (tel que fourni):

<b>COV moins exemption Kg/L:</b>	
<b>COV Kg/L:</b>	<1.3
<b>COV Kg/Kg solides:</b>	<0.02
<b>VHAPs Kg/Kg solides:</b>	

### Remarque:

See individual compliance sheets for specific data

### Données d'application

<b>Utilisations suggérées:</b>	Spray
<b>Catalyseur:</b>	1:1 with 876-9081
<b>Vie en pot:</b>	3 hours
<b>Viscosité d'application:</b>	Zahn #2 signature cup 20-25 seconds
<b>Diluant:</b>	121-834 or 800-5301
<b>Retardateur:</b>	800-5328 EEP
<b>Solvant de nettoyage:</b>	Lacquer Thinner (do not mix with product)
<b>Épaisseur du film à l'application recommandée :</b>	4-6 wet mils
<b>Pouvoir couvrant:</b>	N/A

### Remarque:

N/A

**Mode d'utilisation:****Préparation de la surface:**

Primer should be well sanded using 240, 320 and 360 grit stearedated paper. Care should be taken during sanding to avoid sanding through the primer. The clear system sealer is 436-2104.

**Informations générales:**

Mix the desired amount of material and apply 4-6 mils wet. The coating when cured is very suitable to be buffed and polished where dust free conditions are not available.

The relative humidity in the application and drying rooms should never exceed 75%. Viscosity on the mixed material should be monitored regularly to maintain a consistent appearance.

The mixed product contains 876-9081, an isocyanate based co-reactant. Please follow all precautions associated with handling and use of these materials.

Total recommended film thickness of Lustrate is not to exceed 6 mils dry.

Sealers to use under 436-1399: polyurethane 436-2104 or 283-3XX or polyester (740-XXX).

IL INCOMBE AU CLIENT DE SUIVRE LES PROCÉDURES D'APPLICATIONS RECOMMANDÉES. LE NON-RESPECT DES RECOMMANDATIONS FOURNIES DANS CETTE FICHE TECHNIQUE ENTRAÎNERA PROBABLEMENT UNE INSATISFACTION DE L'APPARENCE DU FILM OU UNE DÉFAILLANCE DE CELUI-CI. VÉRIFIER QUE L'ENSEMBLE DU SYSTÈME DE REVÊTEMENT POSSÈDE LES PROPRIÉTÉS REQUISES AVANT DE DÉBUTER LA PRODUCTION.

**Temps de séchage:**

	<b>À 20°C (Minimum Requis)</b>	<b>À 50°C (Minimum Requis)</b>
<b>Sec au toucher:</b>	15 - 30 minutes	Flash off before entering oven
<b>Sec au ponçage:</b>	Overnight	Overnight
<b>Sec à l'empilage:</b>	3 hours	4 hours

**Remarque :**

N/A

L'épaisseur du feuil, la porosité du substrat, le mouvement de l'air, la chaleur et l'humidité ont une forte incidence sur les temps de séchage. Les températures sont basées sur la température réelle du panneau de bois. Le temps de séchage peut varier en fonction du temps nécessaire pour que les panneaux de bois atteignent ces températures. La température de durcissement minimale de 18 °C/64 °F doit être maintenue pendant tout le cycle de durcissement afin d'obtenir l'intégrité de revêtement indiquée dans les caractéristiques du produit.

Ces produits sont uniquement conçus pour un usage industriel. AkzoNobel considère la sécurité comme une priorité absolue. Veuillez vous reporter à la fiche de données de sécurité pour plus d'informations sur l'utilisation sécuritaire de ce produit."

Les valeurs indiquées ne sont que des estimations calculées et ne doivent pas être considérées comme des spécifications du produit. Il nous est impossible de prévoir toutes les conditions dans lesquelles ces informations et nos produits ou les produits d'autres fabricants associés à nos produits peuvent être utilisés. Nous n'assumons aucune responsabilité quant aux résultats obtenus à la suite de l'application de ces informations ou quant à la sécurité et l'adéquation de tels produits ou combinaisons de produits à leurs fins propres. Sauf accord contraire écrit, nous vendons les produits sans garantie et les utilisateurs assument l'entière responsabilité en cas de perte ou de dommage découlant de l'utilisation de nos produits, qu'ils soient utilisés seuls ou en combinaison avec d'autres produits. L'utilisation de mélanges de solvants non approuvés ou recyclés peut affecter les propriétés du revêtement et n'est pas recommandée.

Akzo Nobel Peintures Bois  
274, St-Louis  
Warwick, QC J0A 1M0  
1-819-358-7500

Updated: 2024-05-19 01:00:38

Copyright 2021 AkzoNobel. Tous droits réservés. Chemcraft est une marque déposée d'Akzo Nobel Coatings Inc.