

## 635-0XX Dancryl Acrylic Post-Cat Clear TC

<b>Codes de produit:</b>	635-015 15° Matte	<b>Viscosité:</b>	Zahn #2 signature cup 40 sec at 25°C	
	635-035 35° Satin		<b>Point d'éclair:</b>	14°C (57°F)
	635-090 90° High Gloss		<b>Densité (kg/l):</b>	0.95
			<b>Solides (% en poids):</b>	39%
		<b>Solides (% en volume):</b>	34%	
		<b>Stabilité</b>	12	
		<b>à l'entreposage (mois):</b>		

### Description du produit:

Dancryl is a two component, acrylic lacquer designed for all types of wood for interior use. It provides a smooth, hard wearing surface that is resistant to alcohol, water, grease and usual household chemicals. Dancryl is especially suited for topcoating light coloured basecoats due to its good light stability and water white appearance.

### Utilisations:

Dancryl is used on interior wood when clarity and light stability are very important.

### Données environnementales (tel que fourni):

<b>COV moins exemption Kg/L:</b>	
<b>COV Kg/L:</b>	0.0
<b>COV Kg/Kg solides:</b>	0.0
<b>VHAPs Kg/Kg solides:</b>	

### Remarque:

See individual compliance sheets for specific data

### Données d'application

<b>Utilisations suggérées:</b>	Spray
<b>Catalyseur:</b>	8% with 999-017 by volume
<b>Vie en pot:</b>	8 hours
<b>Viscosité d'application:</b>	Zahn #2 signature cup 20-25 seconds
<b>Diluant:</b>	121-8020 or 121-803
<b>Retardateur:</b>	800-5328 EEP
<b>Solvant de nettoyage:</b>	Lacquer Thinner
<b>Épaisseur du film à l'application recommandée :</b>	3-5 wet mils
<b>Pouvoir couvrant:</b>	13 m <sup>2</sup> /l (145 pi <sup>2</sup> /l) at 1 mil dry and at 100% efficiency. Coverage will vary depending on method of application or coating thickness.

### Remarque:

N/A

**Mode d'utilisation:**

**Préparation de la surface:**

Wood substrate should be sanded with 120, 150 or 180 grit paper prior to staining or coating. Sealers should be sanded with 280/320 grit steared paper prior to topcoating. Appropriate sealers are self seal or catalyzed 401 line vinyl sealer. When recoating, the sealer or previous coat must be sanded and the next coat applied within eight hours. Stain systems under acid containing coatings should be acid stable. Dancryl can not be used on metal, old oil or cellulose lacquers.

**Informations générales:**

Agitate material before use. Always mix Dancryl while adding hardener and reducers in the recommended mixing ratios. Dancryl must be agitated thoroughly at all times to ensure product consistency and consistent gloss.

Apply at 3-5 mils wet on sanded substrate. Further coats may be applied after complete drying followed by sanding with 280/320 grit steared paper.

Contact with metal surfaces should be avoided.

Maximum film build of Dancryl should not exceed 4 mils dry. Maximum film build of total coating system must not exceed 4 mils dry.

To obtain a complete cure, the system should be applied at an ambient temperature above 18°C and a relative humidity below 65%. When drying, this product is not to be exposed to ammonia vapors. Finished surfaces must not be cleaned with ammonia containing products.

This product could be used as a self seal or over catalyzed vinyl sealer 401-004.

IL INCOMBE AU CLIENT DE SUIVRE LES PROCÉDURES D'APPLICATIONS RECOMMANDÉES. LE NON-RESPECT DES RECOMMANDATIONS FOURNIES DANS CETTE FICHE TECHNIQUE ENTRAINERA PROBABLEMENT UNE INSATISFACTION DE L'APPARENCE DU FILM OU UNE DÉFAILLANCE DE CELUI-CI. VÉRIFIER QUE L'ENSEMBLE DU SYSTÈME DE REVÊTEMENT POSSÈDE LES PROPRIÉTÉS REQUISES AVANT DE DÉBUTER LA PRODUCTION.

**Temps de séchage:**

	<b>À 20°C (Minimum Requis)</b>	<b>À 50°C (Minimum Requis)</b>
<b>Sec au toucher:</b>	20 minutes	Flash off before entering oven
<b>Sec au ponçage:</b>	6 hours	Overnight
<b>Sec à l'empilage:</b>	2 hours	3 hours

**Remarque :**

N/A

L'épaisseur du feuil, la porosité du substrat, le mouvement de l'air, la chaleur et l'humidité ont une forte incidence sur les temps de séchage. Les températures sont basées sur la température réelle du panneau de bois. Le temps de séchage peut varier en fonction du temps nécessaire pour que les panneaux de bois atteignent ces températures. La température de durcissement minimale de 18 °C/64 °F doit être maintenue pendant tout le cycle de durcissement afin d'obtenir l'intégrité de revêtement indiquée dans les caractéristiques du produit.

Ces produits sont uniquement conçus pour un usage industriel. AkzoNobel considère la sécurité comme une priorité absolue. Veuillez vous reporter à la fiche de données de sécurité pour plus d'informations sur l'utilisation sécuritaire de ce produit."

Les valeurs indiquées ne sont que des estimations calculées et ne doivent pas être considérées comme des spécifications du produit. Il nous est impossible de prévoir toutes les conditions dans lesquelles ces informations et nos produits ou les produits d'autres fabricants associés à nos produits peuvent être utilisés. Nous n'assumons aucune responsabilité quant aux résultats obtenus à la suite de l'application de ces informations ou quant à la sécurité et l'adéquation de tels produits ou combinaisons de produits à leurs fins propres. Sauf accord contraire écrit, nous vendons les produits sans garantie et les utilisateurs assument l'entière responsabilité en cas de perte ou de dommage découlant de l'utilisation de nos produits, qu'ils soient utilisés seuls ou en combinaison avec d'autres produits. L'utilisation de mélanges de solvants non approuvés ou recyclés peut affecter les propriétés du revêtement et n'est pas recommandée.

Akzo Nobel Peintures Bois  
274, St-Louis  
Warwick, QC J0A 1M0  
1-819-358-7500

Updated: 2024-05-19 01:00:19

Copyright 2021 AkzoNobel. Tous droits réservés. Chemcraft est une marque déposée d'Akzo Nobel Coatings Inc.