

825-34XX Promatch® Dry Glaze

Codes de produit:	825-3410 Neutral Base	Viscosité:	Zahn #2 signature cup 13 sec at 25°C (Neutral)
	825-3411 White Base		Zahn #2 signature cup 18 sec at 25°C (White)
	825-3414 Yellow tint	Point d'éclair:	12°C Neutral/White base, 7°C Tints
	825-3415 Brown tint		Densité (kg/l):
	825-3416 Black tint	Solides (% en poids):	10% Neutral, 18% White, 20% Tints
	825-3417 Red tint	Solides (% en volume):	4% Neutral, 6% White, 12-13% Tints
		Stabilité	24
		à l'entreposage (mois):	

Description du produit:

Concentrated pigment dispersion designed to provide an antiquated effect to furniture, cabinets and paneling.

Utilisations:

Use as protective coatings on all type of wood.

For interior use only.

Données environnementales (tel que fourni):

COV moins exemption Kg/L:

COV Kg/L:

<1.35

COV Kg/Kg solides:

<0.13 per 40 CFR §63.803(1)(2)

VHAPs Kg/Kg solides:

Remarque:

See individual compliance sheets for specific data.

Données d'application

Utilisations suggérées:

Spray

Catalyseur:

N/A

Vie en pot:

N/A

Viscosité d'application:

As is

Diluant:

N/A

Retardateur:

N/A

Solvant de nettoyage:

Lacquer Thinner

Épaisseur du film à l'application recommandée :

2-4 mils wet

Pouvoir couvrant:

N/A

Remarque:

N/A

Mode d'utilisation:

Préparation de la surface:

The substrate must be sanded with a #120, 150 or 180 grit sand paper and free of dust and all contaminants.

Informations générales:

Apply Dry Glaze at approximately 3-4 mils wet over sealer coat. Allow to flash off and remove excess material with a solvent-wetted rag or "Scotch-Brite" pad. To ensure good adhesion of the finished system, as much filler as possible should be removed from the exposed areas.

825-3410 and 825-3411 are designed to be tinted with Dry Glaze Tints from the 825-34XX line, the use of liquid tinters will complicate the removal process and is not recommended.

IL INCOMBE AU CLIENT DE SUIVRE LES PROCÉDURES D'APPLICATIONS RECOMMANDÉES. LE NON-RESPECT DES RECOMMANDATIONS FOURNIES DANS CETTE FICHE TECHNIQUE ENTRAÎNERA PROBABLEMENT UNE INSATISFACTION DE L'APPARENCE DU FILM OU UNE DÉFAILLANCE DE CELUI-CI. VÉRIFIER QUE L'ENSEMBLE DU SYSTÈME DE REVÊTEMENT POSSÈDE LES PROPRIÉTÉS REQUISES AVANT DE DÉBUTER LA PRODUCTION.

Temps de séchage:

	À 20°C (Minimum Requis)	À 50°C (Minimum Requis)
Sec au toucher:	15 - 20 minutes	N/A
Sec au ponçage:	15 - 20 minutes	N/A
Sec à l'empilage:	10 -15 minutes	N/A

Remarque :

N/A

L'épaisseur du feuill, la porosité du substrat, le mouvement de l'air, la chaleur et l'humidité ont une forte incidence sur les temps de séchage. Les températures sont basées sur la température réelle du panneau de bois. Le temps de séchage peut varier en fonction du temps nécessaire pour que les panneaux de bois atteignent ces températures. La température de durcissement minimale de 18 °C/64 °F doit être maintenue pendant tout le cycle de durcissement afin d'obtenir l'intégrité de revêtement indiquée dans les caractéristiques du produit.

Ces produits sont uniquement conçus pour un usage industriel. AkzoNobel considère la sécurité comme une priorité absolue. Veuillez vous reporter à la fiche de données de sécurité pour plus d'informations sur l'utilisation sécuritaire de ce produit."

Les valeurs indiquées ne sont que des estimations calculées et ne doivent pas être considérées comme des spécifications du produit. Il nous est impossible de prévoir toutes les conditions dans lesquelles ces informations et nos produits ou les produits d'autres fabricants associés à nos produits peuvent être utilisés. Nous n'assumons aucune responsabilité quant aux résultats obtenus à la suite de l'application de ces informations ou quant à la sécurité et l'adéquation de tels produits ou combinaisons de produits à leurs fins propres. Sauf accord contraire écrit, nous vendons les produits sans garantie et les utilisateurs assument l'entière responsabilité en cas de perte ou de dommage découlant de l'utilisation de nos produits, qu'ils soient utilisés seuls ou en combinaison avec d'autres produits. L'utilisation de mélanges de solvants non approuvés ou recyclés peut affecter les propriétés du revêtement et n'est pas recommandée.

Akzo Nobel Peintures Bois
274, St-Louis
Warwick, QC J0A 1M0
1-819-358-7500

Updated: 2024-05-19 01:00:42

Copyright 2021 AkzoNobel. Tous droits réservés. Chemcraft est une marque déposée d'Akzo Nobel Coatings Inc.